―機能性を探究する―

めっき技術

曲げても割れないしなやかな硬質めっき

メッキは各種材料の上に種々の機能性表面を付加させるプロセスとして用いられている。その中で、硬質メッキは金型、部品などを摩擦・摩耗・傷などから守ることを目的としたメッキである。一般的な硬質メッキ膜は、非常に硬くて強いが、もろく、曲げると割れが生じてしまう。近年、メッキプロセスの最適化により、曲げても割れない、延性を有するしなやかな硬質メッキ膜の開発が進められている。

大阪府立大学
大学院工学研究科
教授 瀧川 順庸

延性有する硬質めっき膜開発

金属材料において、高強度と高延性の両立は重要な課題であり、さまざまな合金において多くの研究がなされている。著者のグループでは、硬質メッキ厚膜の高延性化に取り組んできた。このような延性を有するしなやかな硬質メッキ厚膜は、表面処理のみならず、高強度・高延性金属材料としての応用も可能である。

金属材料において、細化が知られている。一般的な金属材料は、構成数十ミクロン（マイクロは100万分の1）程度とにより、伸びや粘り強さをあまり損なうことなく金属材料を強化することができる。

メッキプロセスを用いることにより、結晶粒径が一般的な金属材料の1000分の1程度である数十ナノメートル（ナノは10億分の1）の金属膜を作製することが可能である。このような微細な結晶粒により、メッキ膜は非常に高い強度や硬度を示す。しかしながら、多くのメッキ膜は、非常に硬くて強いが、もろく、曲げると割れが生じてしまう。著者らは、メッキ膜がもろい理由を明らかにし、これを改善することにより曲げても割れない、延性を有するしなやかな硬質メッキ膜を開発している。

膜のもろさ改善 重要な結晶成長モードの制御

一般的なメッキ膜がくばらつく因子となもろい理由として、いる。均一なバルク体を得るためにはメッキ浴くつかの因子が考えら得るためには均一な組成および組織を有するメッキ膜においれる。一つは膜厚方向の成分を常に一定にすの組成あるいは微細組ること、柱状ではなく織の不均一性である。等軸で均一な結晶粒を得るためには添加剤とこのような不均一性メッキ条件を工夫することが重要である。

均一な組成および組織を有するメッキ膜において、延性に大きく影響する因子は内部応力である。例えば、一般的なニッケル（Ni）―タングステン（W）合金メッキの電流効率（流した電流がメッキ反応に使われた割合）は30―40%程度と低く、メッキ中に副反応として水素ガスが大量に発生する。

発生した水素ガスの巻き込みや離脱により欠陥や内部応力が生じることが知られており、電流効率の向上が重要であることが指摘されている。高電流効率を示すメッキ浴を用いて作製した、内部応力を低減した均一な組成および組織を有するメッキ膜においても、メッキ条件によって伸びは大きく変化する。

このような違いの一つの要因は試料中の不純物元素である。例えば、硫黄は鉄（Fe）やニッケルの結晶と結晶の界面に存在し、界面の結合力を低下させることが報告されている。このような不純物元素の混入をできる限り防ぐことも重要である。

さらに著者らは、延性の発現には結晶成長膜は水素イオンを巻き込みながら成長するため、試料中に多量の水素を含有する。この水素が高い内部応力をもたらし、試料には多数のき裂が観察される。メッキ膜の成長が水素ガスにより阻害された場合、メッキ膜は水素ガスの巻き込み・離脱を繰り返しながら成長し、メッキ膜中に数ナノメートルの微細な欠陥を形成する。

この欠陥により延性は小さくなる。水素ガスや吸着水素イオンといった阻害物の影響を受けることなくメッキ膜が基板方向に自由に成長した場合、阻害物に起因した欠陥を形成することがないため、大きな伸びを示す。

Ni―W合金メッキ膜の引っ張り試験前後の試料 上引っ張り試験後 下引っ張り試験前



Ni―W合金メッキ膜の引っ張り試験前後の試料 上引っ張り試験後 下引っ張り試験前

Ni―W合金メッキ膜の引っ張り試験前後の試料を写真に示す。試料は1ミリメートル程度の厚みのメッキ膜から切り出したものである。水素ガスや吸着水素イオンといった阻害物の影響を受けることなく成長したメッキ膜において、10%を超える大きな伸びが得られている。

優れた強度・延性バランス示す

以上の結果から、結晶成長モードの制御により水素ガスや吸着水素イオンによって導入される微小欠陥を低減することが延性発現において重要であることを示した。メッキ条件を最適化し、基板方向に自由な成長が生じる条件においてメッキ膜を作製することにより、Ni―Fe合金、延性を有する試料の作製が可能となる。

このような基板方向に自由な成長が生じる条件は、X線回折試験によって得られる結晶配向性と相関があることもわかっている。銅、金、ニッケルなどの面心立方構造を有する金属メッキの場合、X線回折パターンから得られる（220）面のピークが強くなるため、X線回折により延性が発現する試料かどうかを知ることも可能となる。

これまでに、上述したNi―W合金の他に、Ni―Fe合金、Fe―Ni合金においても高い強度と延性が得られている。図にメッキにより作製されたFe―Ni合金の強度と延性の関係を市販の鉄鋼材料を比較したものを示す。メッキにおいて作製されたFe―Ni合金は、既存の鉄鋼材料と比較してより優れた強度・延性バランスを示していることがわかる。



メッキにより作製されたFe―Ni合金と市販鉄鋼材料の強度と延性の関係比較

金属材料においては、結晶粒径が小さくなると、曲げても割れない、延性を有するしなやかな硬質メッキ膜を開発することができる。